2-Komponenten Zargenschaum

Profiqualität **Inhalt: 400 ml**

Merkmale

- Neue Rezeptur
- Einfache Handhabung
- Baustoffklasse B2 nach DIN 4102-1
- Ausbeute für ca. zwei Türzargen
- Absolut gleichmäßige Aushärtung ohne Feuchtigkeit
- Feinporige Zellstruktur
- Farbe hellblau

Verarbeitungsvorteile

- Sehr schnelle Aushärtung
- Schneidfähig nach 15 Minuten
- Alterungsbeständig
- Universell einsetzbar

Anwendungsbereiche

- Einschäumen von Türzargen
- Befestigen von Treppenstufen
- Ausschäumen von Anschlussfugen
- Füllen von Hohlräumen
- Einschäumen von Rohren und Elektroinstallationen
- Abdichten im Dach- und Wandbereich

Einsatzbereich

- Montage-Betriebe
- Altbausanierung
- Zimmerhandwerk
- Holzbau
- Baugewerbe
- Sanitärhandwerk

Verarbeitung

Der Untergrund muss trocken, sauber, fettfrei und tragfähig sein. Dosen- und Umgebungstemperatur beachten!
Dose bei über +25° C nicht aktivieren. Aktivierung durch sechs Umdrehungen des Flügelrads nach rechts. Dose 30-mal kräftig mit dem Ventil nach unten schütteln. Das Ventil der Dose nach unten halten und Schaum gleichmäßig auftragen. Der Schaumaustritt ist durch unterschiedlichen Druck auf den Adapter regulierbar. Aktivierte Dose innerhalb 5 Minuten verarbeiten.

Hinweise

- Bei +20° C Dosentemperatur ist der Schaum ab +10° C Untergrundtemperatur verarbeitbar.
- Frische Schaumflecken mit beko PU-Universalreiniger entfernen.
- Ausgehärteten Schaum mechanisch entfernen.
- Stehend und kühl lagern, um ein Verkleben des Ventils zu vermeiden.
- Keine Haftung auf Polyethylen, Silicon und PTFE.
- Bei nicht fach- und sachgerechter Anwendung ist jede Produkthaftung ausgeschlossen.
- Nur für professionellen oder industriellen Gebrauch.
- Sicherheitsdatenblatt beachten!

Technische Daten

Basis	Polyurethan-Prepolymer	
Verarbeitbar	ab +15° C bis +25° C Dosentemperatur ab +5° C bis +25° C Umgebungstemperatur optimal zwischen +15° C und +20° C, 60% rel. Luftfeuchtigkeit	
Temperatur	beständig von -50° C bis +90° C	
Klebfrei	nach 7 bis 9 Minuten (je nach Vorreaktion in Dose)	
Schneidbar	nach ca. 15 Minuten	
Entspreizbar	nach 3 Stunden	
Voll belastbar	nach 24 Stunden	
Wasseraufnahme DIN 53428	0,3 Vol.-% (nach 24 Stunden)	
Wärmeleitfähigkeit DIN 52612	0,07 W/mk	
Baustoffklasse	B2 nach DIN 4102, Teil 1 (normalentflammbar).	
Farbe	hellblau	
Rohdichte	ca. 35 kg / m³	
Zelligkeit	fein, überwiegend geschlossenzellig	
Schaumvolumen	ca. 10 Liter Ausbeute bei +20° C (freigeschäumt)	
Haltbarkeit	12 Monate (bei +5° C bis +25° C)	
Lagerung	von +5° C bis +25° C, trocken; stehend lagern!	
Inhalt / Verpackung	12 Stück/Karton	672 Stück/Palette

Mit Erscheinen dieser Ausgabe verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit.
Aktuell gültige Dokumente (Infoblatt, SDB) sind unter www.beko-group.com einzusehen und zu beachten!
Technische Änderungen vorbehalten! Druckdatum: 03/2023 Art.-Nr. 280 400 9