

		Aqua Amazona	Dynamic	Exquisit	Exquisit Plus	Herringbone	Mammut	Mammut Plus	Robusto	
Dicke Material	mm	10	8	8	8	8	12	10	12	
Dicke Material (imperial)	in	0.3937	0.315	0.315	0.315	0.315	0.4724	0.3937	0.4724	
Breite Material	mm	157	193	193	244	133	188	244	188	
Breite Material (imperial)	in	6.1811	7.5984	7.5984	9.6063	5.2362	7.4016	9.6063	7.4016	
Länge Material	mm	1380	1380	1380	1380	665	1845	1845	1375	
Länge Material (imperial)	in	54.3307	54.3307	54.3307	54.3307	26.1811	72.6378	72.6378	54.1339	
Leistungserklärung (DoP)		KDE_LF_008	KDE_LF_013	KDE_LF_008	KDE_LF_008	KDE_LF_008	KDE_LF_013	KDE_LF_013	KDE_LF_013	
Abhebefestigkeit	N/mm ²	-	> 1.5	> 1.5	-	-	> 1.5	≥ 1.25	> 1.5	DIN EN 311
Dickenquellung	%	10	≤ 18	≤ 18	≤ 18	≤ 12	≤ 8	≤ 10	≤ 8	ISO 24336
Formaldehydmission (ppm) E1	ppm	-	≤ 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	≤ 0.05	≤ 0.05	≤ 0.05	EN 717-1
Formaldehydmission (ppm) CARB II / TSCA Title VI	ppm	-	0.13	0.13	-	-	≤ 0.13	≤ 0.13	0.13	ASTM D 6007
Brandverhalten (EU)					Cfl-s1					DIN EN 13501-1
Garantie Wohnen	a	-	25	25	-	-	30	30	30	
Garantie Gewerbe	a	-	3	3	-	-	5	5	5	
Nutzungsklasse Fußböden (Model)		33	32	32	32	32	33	33	33	
Fuge		-	keine	V-Fuge 4 se- itig	V-Fuge 4 se- itig	V-Fuge 4 se- itig	V-Fuge 4 se- itig	V-Fuge 4 se- itig	V-Fuge 4 se- itig	
Geeignet für Bodenheizung										
Wärmedurchlasswiderstand	(m ² K)/W	0.0745	0.0587	≤ 0.0632	≤ 0.632	≤ 0.0587	0.0885	≤ 0.084	0.0885	DIN EN 12667
Elektrostatische Aufladung	kV	-	-	-	-	-	≤ 2	≤ 2	2	EN 1815
Rutschfestigkeit EU					DS					DIN EN 13893
Abriebfestigkeit Info		-	-	AC4	-	-	-	-	-	
Profil		-	5G	5G	5G	5G	5G	5G	5G	
Stossfestigkeit kleine Kugel	N	≥ 35	≥ -	≥ -	≥ -	≥ -	≥ 15	≥ 15	≥ 15	DIN EN 17368 DIN EN 13329
Stossfestigkeit kleine Kugel	mm	-	≥ 35	≥ 35	≥ 35	≥ 35	≥ 70	70	70	DIN EN 17368 DIN EN 13329
Stossfestigkeit grosse Kugel	mm	-	≥ 750	≥ 750	≥ 750	≥ 75	≥ 1000	≥ 1000	≥ 1000	DIN EN 13329 DIN EN 17368
Verschieben eines simul. Möbelfusses		-	-	-	-	-	-	Keine Schä- den	-	DIN EN 13329
Stuhlrollenversuch		-	-	-	-	-	-	-	-	DIN EN 13329
Antibakteriell					Nein					
Resteindruck	mm				0.05					DIN EN ISO 24343-1

Toleranzen

Dicke (Durchschnitt), t	$\Delta t_{\text{average}}$	10 mm
Dicke (Max-Min), t	$t_{\text{max}} - t_{\text{min}}$	± 0.5 mm
Länge Toleranz, l	Δl	± 0.3 mm
Breite (Durchschnitt), w	$\Delta w_{\text{average}}$	± 0.1 mm
Kantengeradheit, s	s_{max}	< 0.3 mm/m

Rechtwinkligkeit, q	q_{max}	0.2 mm
Fugenöffnungen (Durchschnitt), o	o_{average}	≤ 0.15 mm
Fugenöffnungen (max), o	o_{max}	≤ 0.2 mm
Höhenunterschiede (Max), h	h_{max}	≤ 0.15 mm