

PARADOR

Parkett Trendtime 10 „Chevron“

Produkteigenschaften		Toleranzen (EN 13489)	
Artikel #	1748482 / 1748483 / 1748484 / 17484486 / 1748487 / 1748490	Zulässige Längenabweichung	± 0.1 %
Format	610 x 90 x 15 mm	Zulässige Breitabweichung	± 0.2 mm
Verpackung	Paket: 16 Elemente / 0,88 m ² / 7,23 kg	Rechtwinkligkeit des Elementes	≤ 0.2 %
	Palette: 48 Pakete / 42,24 m ² / 367,10 kg	Längskrümmung entlang des Elementes	≤ 0.1 %
Hinweise	- nur vollflächige Verklebung zulässig - Reinigung und Pflege siehe Anleitung - Technische Änderungen vorbehalten	Querkrümmung über die Breite	≤ 0.2 %
		Oberflächenbündigkeit	≤ 0.2 mm
Garantie (laut Parador Garantiebestimmungen)	25 Jahre (privater Bereich)	Holzfeuchte zu Zeitpunkt der Erstauslieferung (5-9%)	6 – 8%
		Nutzschicht	~ 3.5 mm

Produktkennzeichnungen



EN 14342:2013



The mark of responsible forestry



Klassifizierung Produkteigenschaften

	Prüfnorm	Bewertung
Profil		T & G
Beanspruchung durch Stuhlrollen	EN 425	Eine handelsübliche Schonmatte wird empfohlen
Wärmedurchlasswiderstand Für Verlegung auf Fußbodenheizung geeignet.	EN 12664	0,11 m ² *K/W
E1 HCHO	EN 16516	≤ 0.05 ppm
Gleitreibung	EN 13893	μ ≥ 0,35
Brandverhalten	EN 13501-1	D _n s1
Chemische Widerstandsfähigkeit	EN 13442	Grad 5
Haftfestigkeit / Gitterschnittprüfung	ISO 2409	Kennwert 1

Freie Sortierung nach EN 13489

Holzart:	Eiche
Botanischer Name / Code (EN 13556):	Quercus petraea Liebl., Quercus robur L., spp / QCXE
Abkürzung / Sortierung / Datum (intern):	AFP CHEV-EI / N3 / 20221115
Sortierung:	Natur
Merkmale (Oberseite der Deckschicht) „Merkmale nach EN 1310“	
Splint	nicht zulässig
Äste (fest verwachsen)	zulässig: bis 30mm
Offene Äste	zulässig: bis 15mm
Punktäste	zulässig: Katzenpfoten
Kittstellen	zulässig
Seichte Risse, Haarrisse	zulässig (keine Endrisse)
Rindeneinwuchs	nicht zulässig
Blitzrisse	zulässig
Faserneigung	zulässig
Markstrahl	zulässig
Verfärbungen / Farbunterschiede	zulässig: einheitliche Farben mit leichten Abweichungen
Weißstreifigkeit	nicht zulässig
Stapellattenmarkierung	nicht zulässig
Schädlingsbefall (EN 1311)	nicht zulässig

Nicht sichtbare Teile

Alle Merkmale ohne Einschränkungen hinsichtlich Größe oder Menge zulässig, sofern sie die Festigkeit oder Haltbarkeit des Bodens nicht beeinträchtigen.

Bemerkung

Nicht mehr als 3% der Lamellen dürfen in die nächstniedrigere Sortierung fallen. Holz ist ein Naturprodukt und daher in Farbe und Struktur unterschiedlich. Muster, Prospekte und Fotos gelten daher nur als annähernd und sind nicht verbindlich. Auch die Einwirkung von Sonnenlicht hat Einfluss auf die natürliche Veränderung des Holzfarbtones. Dadurch kann das Produkt zum Zeitpunkt der Auslieferung deutliche Unterschiede zur Mustervorlage aufweisen.

Änderung durch:	QMB	Dateiname:	PA TDS Parkett Trendtime-10 Chevron EI N3 DE 20230901
Datum:	01.08.2013	Aktuellste Version siehe:	https://parador.de/services/downloads/parkett
Unsere TDS werden laufend aktualisiert und dem Stand der Technik angepasst. Diese Version ersetzt alle früheren Ausgaben und ist gültig ab:			01.09.2023