



## EICHE LINEN

Altdielencharakter, handgehobelt, hervorgehobenen Ästen, gebürstet und bicoloriert.

PRODUKTBESCHREIBUNG		DATEN		TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN		
<b>Artikelnummer</b>	151XCDEKFHKW195	<b>Holzarten</b>	Eiche	<b>Holzfeuchtigkeit</b>	EN13183	7%±2%
<b>Oberflächenbehandlung</b>	Öl	<b>Design</b>	1-Stab	<b>Dichte kg/m³</b>		>500 kg/m³
<b>Veredelungsbehandlung</b>	Rundum gefast, Gebürstet, Leicht geräuchert, Handgehobelt	<b>Sortierung</b>	Dynamic	<b>Brandverhalten</b>	EN13501-1	Dfl-s1
		<b>Sortimente</b>	Kährs Original	<b>Formaldehyde Emission</b>	EN717-1	E1
		<b>Kollektion</b>	Artisan Collection	<b>PCP Gehalt</b>	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
<b>Maße</b>	1900 x 190 x 15 mm	<b>Natur/Gefärbt</b>	Gefärbte Oberflächen	<b>Bruchfestigkeit N/mm²</b>	EN1533	NPD
<b>Gewicht pro Verpackung</b>	17 kg	<b>Verriegelung</b>	Woodloc® 5G	<b>Wärmeleitfähigkeit</b>	EN12664	0,14 W/mK
<b>m² pro Paket</b>	2,17 m²	<b>Fußbodenheizung</b>	Ja	<b>Wärmedurchlasswiderstand</b>		.11 (m2K/W)
<b>m² pro Diele</b>	0,361 m²	<b>Deckschicht</b>	Hartholz	<b>Dauerhaftigkeit</b>	EN350-2	Class 1
		<b>Dicke</b>	15 mm	<b>CARB2</b>		Compliant
<b>DETAILBESCHREIBUNG</b>		<b>Verlegemethode</b>	Schwimmend, Vollflächige Verklebung			
Alle natürlich vorkommenden Farbunterschiede des Holzes erlaubt, von hellen bis zu dunklen Brauntönen. Splintholz kann vorkommen. Das Produkt umfasst sehr große Abweichungen sowie schwarze Äste und Risse. Äste und Risse kommen in jeder Größe und Anzahl vor.		<b>Oberflächenfarbe</b>	weiß geräuchert			

### FARBVERÄNDERUNG

Gebeiztes Produkt – sichtbare Farbveränderung im Laufe der Zeit.

### ZERTIFIKAT

