



## EICHE TAN

Landhausdielen mit handgehobelter Oberfläche, leicht geräuchert.

PRODUKTBESCHREIBUNG		DATEN		TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN		
<b>Artikelnummer</b>	151XCDEKFSKW195	<b>Holzarten</b>	Eiche	<b>Holzfeuchtigkeit</b>	EN13183	7%±2%
<b>Oberflächenbehandlung</b>	Öl	<b>Design</b>	1-Stab	<b>Dichte kg/m³</b>		>500 kg/m³
<b>Veredelungsbehandlung</b>	Rundum gefast, Gebürstet, Leicht geräuchert, Handgehobelt	<b>Sortierung</b>	Dynamic	<b>Brandverhalten</b>	EN13501-1	Dfl-s1
		<b>Sortimente</b>	Kährs Original	<b>Formaldehyde Emission</b>	EN717-1	E1
		<b>Kollektion</b>	Artisan Collection	<b>PCP Gehalt</b>	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
<b>Maße</b>	1900 x 190 x 15 mm	<b>Natur/Gefärbt</b>	Natürliche Oberflächen	<b>Bruchfestigkeit N/mm²</b>	EN1533	NPD
<b>Gewicht pro Verpackung</b>	17 kg	<b>Verriegelung</b>	Woodloc® 5G	<b>Wärmeleitfähigkeit</b>	EN12664	0,14 W/mK
<b>m² pro Paket</b>	2,17 m²	<b>Fußbodenheizung</b>	Ja	<b>Wärmedurchlasswiderstand</b>		.11 (m2K/W)
<b>m² pro Diele</b>	0,361 m²	<b>Deckschicht</b>	Hartholz	<b>Dauerhaftigkeit</b>	EN350-2	Class 1
		<b>Dicke</b>	15 mm	<b>CARB2</b>		Compliant
<b>DETAILBESCHREIBUNG</b>		<b>Verlegemethode</b>				
<p>Alle natürlich vorkommenden Farbunterschiede des Holzes erlaubt, von hellen bis zu dunklen Brauntönen. Splintholz kann vorkommen. Das geräucherte Design verstärkt die natürlich vorkommenden Farbvariationen des Holzes und sorgt für einen weiteren Kontrast zwischen Hell und Dunkel. Das Produkt umfasst sehr große Abweichungen sowie schwarze Äste und Risse. Äste und Risse kommen in jeder Größe und Anzahl vor.</p>		Schwimmend, Vollflächige Verklebung				

### FARBVERÄNDERUNG

Geräuchertes Produkt – sichtbare Farbveränderung im Laufe der Zeit.

### ZERTIFIKAT

