









Produkteigenschaften	
Format	2200 x 185 x 11,5 mm
Nutzschicht	≥ 2,5 mm
Verpackung	10 Elemente
Paket:	4,07 m ² / 29,30 Kg
Palette:	32 Pakete 130,24 m ² / 937,60 Kg
Garantie	10 Jahre
Hinweise	- Reinigung und Pflege siehe Anleitung - Technische Änderungen vorbehalten

Produktkennzeichnungen	
       	Nur lackierte Produkte:

Toleranzen (EN 13489)	
Zulässige Längenabweichung (± 0,1 %)	± 0,05 %
Zulässige Breitabweichung (± 0,2 mm)	± 0,1 mm
Rechtwinkligkeit des Elementes (≤ 0,1 %)	≤ 0,05 %
Längskrümmung entlang des Elementes (≤ 0,1 %)	≤ 0,05 %
Querkrümmung über die Breite (≤ 0,1 %)	≤ 0,08 %
Oberflächenbündigkeit (≤ 0,2 mm)	≤ 0,18 mm
Holzfeuchte zu Zeitpunkt der Erstauslieferung (5-9%)	6 - 8 %

Klassifizierung Produkteigenschaften			
		Prüfnorm	Bewertung
	Beanspruchung durch Stuhlrollen	EN 425	Eine handelsübliche Schonmatte wird empfohlen
	Verschieben eines Möbelfußes	EN 424	Keine sichtbaren Veränderungen
	Wärmedurchlasswiderstand Verlegung auf Fußbodenheizung – geeignet mit geeignetem Unterlagsmaterial und Dampfbremse	EN 12664	0,077 m ² *K/W
	Formaldehyd (E1 = 0,1 ppm)	EN 717-1	≤ 0,05 ppm
	Trittschall	ISO 717-2	14 db (auf Akustik-Protect 100)
	Entsorgung		Private Entsorgung mit normalem Hausmüll / Sperrmüll möglich

Klassifizierung Oberflächeneigenschaften				
		Prüfnorm	Bewertung	
			Lack	Naturöl
	Gleitreibung	EN 13893	μ ≥ 0,47	μ ≥ 0,47
		CEN/TS 15676	29 SRT (SRV nass)	46 SRT (SRV nass)
			51 SRT (SRV trocken)	103 SRT (SRV trocken)
	Brandverhalten, bei schwimmender Verlegung	EN 13501-1	D _{fl} s1	
	Brandverhalten, bei vollflächiger Verklebung	EN 13501-1	D _{fl} s1	
	Chemische Widerstandsfähigkeit	EN 13442	Kennwert 5	Kennwert 4
	Haftfestigkeit / Gitterschnittprüfung	ISO 2409	0	n.n.
	Rutschhemmung schiefe Ebene	DIN 51130	R 9	R 10

Änderung durch:	QMB	Dateiname:	PA_TDS_Parkett_Basic_DE_2014
Datum:	01.08.2013	Aktualisierung:	www.parador.de
Unsere TDS werden laufend aktualisiert und dem Stand der Technik angepasst. Diese Version ersetzt alle früheren Ausgaben und ist gültig ab:			01.03.2014

Freie Sortierung nach EN 13489							
Sortiment:	Schiffsboden						Landhausdiele
Merkmale nach EN 1310:	Oberseite der Lamelle						Oberseite der Deckschicht
Holzart:	Ahorn, kanadisch	Bergahorn, europäisch	Buche	Eiche	Kirsche, europäisch, gedämpft	Walnuss, amerikanisch	Eiche
Botanische Bezeichnung / Code (EN 13556):	Acer saccharum Marsh. / ACSC	Acer pseudoplatanus L. / ACPS	Fagus sylvatica L. / FASY	Quercus petraea Liebl., Quercus robur L. / QCXE	Prunus avium L. / PRAV	Juglans nigra L. / JGNG	Quercus petraea Liebl., Quercus robur L. / QCXE
Herkunft:	CA	BA, HR	HU, HR, SK, BA	DE, AT, HU, HR, SK, BA, UA, RS, FR, CZ	BA, HR	US	DE, AT, HU, HR, SK, BA, UA, RS, FR, CZ
Abkürzung / Sortierung / Datum (intern):	ER-L-AHC	ER-L-BAH	ER-L-BU	ER-L-EI	ES-L-KIR	ER-L-SWN	ER-LH-EI
	Version 6 2012	Version 6 2012	Version 6 2012	Version 7 2012	Version 4 2012	Version 6 2012	Version 2 2012
	A2	A4	A2	A4	A4	A4	N7
Sortierung:	Natur	Rustikal	Natur	Rustikal	Rustikal	Rustikal	Rustikal
Gesunder Splint	-	-	-	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig
Äste (fest verwachsen)	zulässig: bis 15 mm	zulässig: bis 30 mm	zulässig: bis 15 mm	zulässig: bis 20 mm	zulässig: bis 30 mm	zulässig: bis 30 mm	zulässig: bis 80 mm
Durchfalläste	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	zulässig: bis 20 mm	nicht zulässig	nicht zulässig	zulässig: bis 30 mm
Punktäste	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig: Katzenpfoten
Kittstellen	zulässig: bis 10 mm	zulässig: bis 20 mm	zulässig: bis 10 mm	zulässig: bis 20 mm	zulässig: bis 20 mm	zulässig: bis 20 mm	zulässig
Seichte Risse, Haarrisse	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	zulässig	zulässig
Zuckereinschlüsse, Mineraleinschlüsse	zulässig: max. 150 x 3 mm	-	-	-	-	-	-
Rindeneinwuchs	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	-
Blitzrisse	nicht zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	-	zulässig	zulässig
Faserneigung	alle Merkmale zulässig	alle Merkmale zulässig	alle Merkmale zulässig	alle Merkmale zulässig	alle Merkmale zulässig	alle Merkmale zulässig	zulässig
Gesunder Kern	zulässig	zulässig	zulässig	-	-	-	zulässig
Markstrahlen	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	-	zulässig
Farbunterschiede	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig
Weißstreifigkeit	-	-	-	zulässig	-	-	zulässig
Stapellattenmarkierung	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Schädlingsbefall (EN 1311)	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Nicht sichtbare Teile							
Alle Merkmale ohne Einschränkungen hinsichtlich Größe oder Menge zulässig, sofern sie die Festigkeit oder Haltbarkeit des Bodens nicht beeinträchtigen.							
Bemerkung							
Nicht mehr als 3% der Lamellen dürfen in die nächst niedrigere Sortierung fallen. Holz ist ein Naturprodukt und daher in Farbe und Struktur unterschiedlich. Muster, Prospekte und Fotos gelten daher nur als annähernd und sind nicht verbindlich. Auch die Einwirkung von Sonnenlicht hat Einfluss auf die natürliche Veränderung des Holzfarbtones. Dadurch kann das Produkt zum Zeitpunkt der Auslieferung deutliche Unterschiede zur Mustervorlage aufweisen.							

Änderung durch:	QMB	Dateiname:	PA_TDS_Parkett_Basic_Anhang_DE_2014
Datum:	01.08.2013	Aktualisierung:	www.parador.de
Unsere TDS werden laufend aktualisiert und dem Stand der Technik angepasst. Diese Version ersetzt alle früheren Ausgaben und ist gültig ab:		01.03.2014	Seite 1 von 1